

Técnico Ficha de dados



Dados típicos de inspeção:

Colour	Copper
Copper Content	8.5 %wt
Texture	Smooth
Unworked Penetration @ 25°C	285 mm/10
Thickner	Bentonite
Drop Point	Infusible
Operating Temperature Range	-40 to 1150 °C

Copper Ease

Características do produto:

- Composto de montagem antigripante com tolerância extrema a temperaturas (-40 °C a +1150 °C)
- Forma uma camada protetora densa sobre peças metálicas – não lava nem queima
- Ajuda a evitar o ruído do disco de freio quando aplicado na parte traseira das pastilhas de freio
- Melhora a vedação e facilita a montagem e desmontagem de: • Juntas e parafusos do cabeçote • Juntas de todos os tipos • Direção e suspensão • Juntas universais • Velas de ignição • Porcas e parafusos • Sistemas de exaustão
- Adequado para aplicações automáticas e individuais

Instruções de uso:

- Limpe todas as superfícies antes da aplicação
- Para evitar o ruído do disco: aplique diretamente nas pinças e na parte traseira do disco
- Aviso: não aplique em material de fricção ou disco

Manuseamento:

- Evitar temperaturas extremas.
- Armazenar em local coberto
- O produto em caixas de cartão deve ser armazenado num local coberto e seco
- Se os tambores tiverem de ser armazenados no exterior, devem ser colocados de lado para evitar que a água se acumule à volta das tampas

Prazo de validade:

- 5 anos a partir da data de fabricação
- A data de fabrico pode ser identificada a partir de um código de oito dígitos impresso no frasco. AAAA.MM.DD

ATUALIZADO: 06.05.2025