



TECTANE HT300 PRETO

SILICONE FORMADOR DE JUNTAS, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 09/06/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Resistente a altas temperaturas.
- Não necessita de pistola de aplicação.
- Resiste a óleos, fluidos de transmissão, anticongelantes.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.

DESCRIÇÃO

HT300 PRETO é um silicone acético especialmente indicado para aplicações sujeitas a altas temperaturas. Fornecido em embalagem pressurizada *pressure pack*, sem necessidade de utilização de pistola. Possui uma boa aderência a vários tipos de superfícies tais como vidro, superfícies vitrificadas, cerâmica, chapa, metal, madeira pintada, etc.. Resiste a temperaturas até 200°C. Igualmente indicado para aplicações com temperaturas negativas (até -50°C). Resistente a óleos de motor, fluidos de transmissão, água e anticongelantes.

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para selagem de juntas sujeitas a altas temperaturas:

- Setor automóvel: juntas em carters de motor, caixa de velocidades, junta de culaça, tampas de diferencial, juntas em bombas de água, transmissões, etc.
- Selagem de sistemas de aquecimento (fornos, lareiras...)

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e isentas de partículas friáveis. A temperatura ideal de aplicação e da embalagem deve situar-se entre +5°C e +25°C. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência antes de iniciar a aplicação. É aconselhável a utilização de luvas e óculos de proteção durante a aplicação. Retirar a tampa de proteção e cortar o bico no diâmetro pretendido. Remover a patilha de segurança e rodar o bico em cerca de 90°. Aplicar o produto pressionando a alavanca. A quantidade aplicada pode ser controlada pela maior ou menor pressão exercida na alavanca. No caso de não utilizar todo o conteúdo da embalagem, rode novamente o tubo para a posição original. O cartucho ficará pronto a ser reutilizável posteriormente. Alisar com Bostik Finisher.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Silicone acético
Temperatura de aplicação	+5°C a +35°C
Resistência à temperatura	-50°C a +200°C, após a cura
Densidade*	1,03 g/cm³
Formação de pele	10 min. (+23°C/50% H.R.)
Cura*	2mm/24h (+23°C/50% H.R.)
Dureza Shore A	20 (DIN 53505)
Alongamento à rutura	450% (DIN 53504)
Resistência à tração	1,8 MPa (DIN 53504)

*Valores típicos

LIMITAÇÕES

Não recomendado para aplicações sobre cimento, pedra natural e outros materiais que possam eventualmente ser corroídos como por exemplo o chumbo, cobre, aço revestido a zinco... Não indicado para PP, PE, Teflon e superfícies betuminosas. Não utilizar em unidades de vidro duplo. Não admite pintura.

PINTURA

HT300 PRETO não admite pintura. Caso seja necessário pintar as zonas envolventes, é aconselhada a utilização prévia de fita de pintura sobre as zonas adjacentes à junta de silicone, por forma a evitar a contaminação das superfícies a pintar.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente.

Em caso de contacto com a pele, lavar abundantemente com água e sabão ou utilizar Bostik Wipes.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo e da luz.

CORES

Preto.

EMBALAGEM

Pressure pack de 200ml. Caixas com 12 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

